



PROPRIÉTÉS :

Conservabilité: 15 Mois

Stockage : Pas de dégradation/altération de la colle due à la congélation. Chauffer la colle à température ambiante avant l'emploi. Ne pas déposer/conservier les bidons de colle sur le sol avec des températures en dessous de 15°C

Inflammabilité : Déterminée par épreuve industrielle par projection à la flamme

Propriétés physiques :

Solvant : Chlorure de méthylène
Apparence : Transparente ou rouge
Teneur en matières solides (%): 28– 33%
Masse volumique : 0,85 à 0,90 g/cm³
(3 à 4 kg/l)

Résistance au cisaillement : > 0,6894757293 N/mm²

Température de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT) : > 93 °C

Contenance :

Bombe aérosol 443 ml (15 oz)
Bidon jetable de 4,98 kg (11#)
Bidon jetable de 9,98 kg (22#)
Bidon jetable de 17,01 kg (37.5#)
Bidon recyclable 85,0 kg 187.5#
Bidon recyclable 170,09 kg (375#)

INFORMATIONS DE TRANSPORT

Gaz liquéfié, inflammable, sans indication spécifique (contient éther diméthylque, chlorure de méthylène) étiquette 2.1, N° ONU 3161

- Adhésion instantanée, forte ténacité
- Résiste aux températures au-dessus et au-dessous de 93°C
- Résiste à l'eau
- Bon marché, haut pouvoir couvrant
- Exempte de substances destructrices d'ozone (ODS)

StarStuk HM est une colle aérosol polyvalente de contact destinée à une utilisation industrielle. La colle résiste à l'eau et aux températures (au-dessus et au-dessous de 93°C). StarStuk HM est une colle aérosol de contact destinée au collage de laminés décoratifs sur des panneaux d'aggloméré de fibre de bois. Elle adhère en outre parfaitement sur un grand nombre de matériaux différents tels que les panneaux contreplaqués, les tissus, les tissus décoratifs, les mousses synthétiques, les panneaux de toit, le verre et les miroirs, le liège, la céramique, les tissus de fibres de verre et les matières plastiques. Un système à pulvérisation permettant d'économiser du temps et du matériel.

AVANTAGE DU SYSTÈME À BIDON

- Productivité augmentée, application rapide, gain de temps grâce à l'élimination du temps consacré à l'installation et au rangement de l'équipement.
- Suppression d'acquisitions dispendieuses et de la maintenance de l'équipement de pulvérisation et des compresseurs.
- Application exacte de la colle permettant de minimiser le taux de déchets
- Facile à transporter ; souplesse d'utilisation même dans des conditions extrêmes d'emploi.

MODE D'EMPLOI:

La colle aérosol de contact StarStuk HM est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en une couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 2 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elle soit collante. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones d'accès difficile (par ex. collage de d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche soit séchée et devenue collante. Assembler les éléments en appuyant bien partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24 heures Note: Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante voisine de 15°C (froid et colle). S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle.

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE:

Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité et garantie, expresse et tacite, quant au produit, y comprise et de manière non-limitative, touchant sa qualité marchande, les propriétés et l'aptitude aux conditions d'utilisation particulières. Toute responsabilité est notamment déclinée pour l'utilisation et ses effets, le maniement et la possession du matériau décrit ci-dessus. Ainsi, il appartient à l'utilisateur de procéder personnellement à la vérification de l'aptitude du produit aux conditions d'utilisation envisagées ou spécifiques à l'utilisateur. Dans ce cas, les risques liés à l'utilisation et la responsabilité incombent pleinement à l'utilisateur. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement ou remboursement, si bon lui semble. Les représentants de la société ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente exclusion de responsabilité. L'exclusion de responsabilité s'applique à l'ensemble des ventes.